



AGGRAPPANTE UNIVERSALE codice 91100

Rev Luglio 2022

Famiglia 03
Isolanti e fondi

DESCRIZIONE GENERALE:

Primer di adesione costituito da una dispersione acquosa di copolimeri acrilici e da una miscela di sabbie di granulometria selezionata e controllata per dare un "effetto granulare" ben distribuito sulla superficie trattata. E' colorato di bianco per meglio mettere in evidenza le zone trattate.

IMPIEGO: come ponte di aggancio per migliorare l'adesione su supporti che non consentono l'applicazione diretta di un collante o di un intonaco a causa del loro basso o nullo assorbimento d'acqua.

TIPO DI SUPPORTO: Calcestruzzo, intonaci, vetro, lastre in gesso, cartongesso, legno o compositi legnosi (OSB, multistrato ecc...), vecchie murature intonacate e lisciate a gesso, piastrelle in ceramica. Per queste ultime si consigliano prove di adesione preliminari. Idoneo per applicazione diretta su lamiera zincata e su ferro adeguatamente pretrattato con antiruggine e smalto.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di legante	: Copolimeri acrilici
Massa Volumica (EN ISO 2811-1)	: 1,5 Kg/litro \pm 0,1
Viscosità di fornitura al collaudo (ASTM D2196)	: 15.000 \pm 5.000
pH (UNI 8311)	: 8,5 \pm 0,5
Granulometria massima (EN 1015 -1)	: 1,2 mm

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E INDICAZIONI SUL CICLO APPLICATIVO:

Il supporto deve essere pulito, asciutto e spazzolato. Tracce oleose, incrostazioni o particelle facilmente distaccabili vanno asportate meccanicamente. Nel caso in cui vi siano crescite di muffe o alghe è necessario bonificare la superficie con una o due mani di BIOCID Cod. 99200, e spazzolare perfettamente dopo essiccazione. Qualora il fondo necessiti di essere consolidato applicare FIXACRIL sulla superficie già pulita.

AGGRAPPANTE UNIVERSALE è pronto all'uso, eventualmente si può diluire fino al 10% con acqua.

Mescolare il prodotto con la frusta frusta ed amalgamare. Appena terminata la miscelazione applicare e lasciare asciugare. La miscelazione è necessaria data la presenza di cariche grossolane che tendono a sedimentare.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE:

Applicazione : consigliata pennello, possibile rullo a pelo corto

Diluizione con acqua	:	fino al 10% massimo
Resa consigliata (PAU15)	:	3,5 m ² /Kg per mano
Essiccazione a 20°C	:	12 ore circa
Temperatura ambiente tra + 5 °C e + 40°C		Temperatura del supporto tra + 5°C e + 40°C
Umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80%		Umidità relativa del supporto inferiore al 10%

AVVERTENZE:

Qualora il tempo di applicazione si protragga a lungo (per ore) dare ogni tanto una mescolata per omogeneizzare il prodotto.

MAGAZZINAGGIO:

Conservare in contenitori originali sigillati a temperature comprese tra +5°C e +40°C. Utilizzare preferenzialmente entro tre anni dalla data di produzione (shelf life). Le ultime quattro cifre del lotto di produzione corrispondono rispettivamente a mese ed anno. TEME IL GELO.

NORME DI SICUREZZA:

Il prodotto contiene conservanti per la preservazione in barattolo, può provocare reazione allergica. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto

CLASSIFICAZIONE DIRETTIVA 2004/42/CE

Cat.A/h: COV max 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV

VOCE DI CAPITOLATO:

AGGRAPPANTE UNIVERSAL Paulin, Primer di adesione costituito da una dispersione acquosa di copolimeri acrilici e da una miscela di sabbie di granulometria selezionata e controllata per dare un "effetto granulare" ben distribuito sulla superficie trattata, da applicare in una o due mani con una resa di circa 3,5m²/Kg per mano. Idoneo all'impiego su calcestruzzo, intonaci, lastre in gesso, cartongesso, legno o compositi legnosi (OSB, multistrato ecc...), vecchie murature intonacate e lisciate a gesso, piastrelle in ceramica.

-Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per approfondimenti

** La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere.*

-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

